

IDROREPELENTE SILOSSANICO B.A.

IMPREGNANTE PROTETTIVO A BASE SILOSSANICA
IN SOLUZIONE ACQUOSA



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

IDROREPELENTE SILOSSANICO B.A. è un prodotto a base di polimeri polisilossanici non filmogeni adatto al trattamento idrorepellente di materiali edili minerali.

La particolare formulazione, conferisce all'IDROREPELENTE SILOSSANICO A le seguenti proprietà: ELEVATO POTERE DI PENETRAZIONE - OTTIMA RESISTENZA AGLI ALCALI - ELEVATA IDROREPELLENZA.

IDROREPELENTE SILOSSANICO B.A. non altera la traspirabilità del supporto, non occlude le porosità e lascia invariato l'aspetto estetico originale della superficie in quanto non forma pellicola.

CAMPI D'IMPIEGO

IDROREPELENTE SILOSSANICO B.A. è ideale per la protezione idrofobizzante di svariati tipi di superfici minerali assorbenti come intonaci, calcestruzzo cellulare, pitture ai silicati e laterizi a vista.

Consente il trattamento idrorepellente di rivestimenti sensibili ai solventi (es. rivestimenti a base di calce colorata, stucchi, ecc.).

Per materiali diversi da quelli indicati, è opportuno fare una prova preliminare su una parte della superficie per valutare l'effetto finale ottenuto.

Non applicare su supporti non assorbenti e su gesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

0,95 - 1,05 kg/l.

RESA TEORICA PER MANO:

6-8 m²/l, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Si consiglia di verificare l'assorbimento del supporto eseguendo una prova preliminare.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

10 - 15 sec. tazza Ford 4 a 23°C.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

PRIMER FISSANTI

Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/h ; BA): 50 g/l (2007) ; 30 g/l (2010).

IDROREPELENTE SILOSSANICO B.A. contiene al massimo 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SUPPORTI CEMENTIZI O IN MURATURA: accertarsi che il supporto sia privo di ogni sostanza inquinante. In presenza di sporco, scaglie o elementi non ben ancorati al supporto, è necessario rimuoverli meccanicamente o mediante idrolavaggio.

APPLICAZIONE:

Va eseguita a pennello, rullo o spruzzo avendo cura di saturare in maniera uniforme il supporto da trattare.

Applicare il prodotto a mano unica.

DILUIZIONE:

Pronto all'uso.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

Asciutto in circa 1 ora (relativamente al grado di saturazione raggiunto e all'assorbimento del supporto).

Il prodotto esplica la sua azione idrorepellente dopo circa 24 ore dall'applicazione.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C ed in assenza di pioggia imminente.

Evitare l'applicazione su pareti umide o assolate.

AVVERTENZE:

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato.

L'applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 1L - 4 x 5L - 25L.

COLORI DISPONIBILI:

Incolore.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

